

Armaglass Corner 99

Colț GFRP din fire de sticlă și rășină epoxidică pultrusă



Element unghiular din plasă monolit GFRP realizat cu bare de fire din fibră de sticlă cu filament continuu și grund de rășină epoxidică pultrusă. Barele se împletesc între ele printr-un fir de cusătură, folosind o tehnologie unică care permite formarea îmbinărilor între barele longitudinale și transversale cu rezistență mecanică ridicată. Rășina epoxidică garantează plasei o stabilitate dimensională ridicată, rezistență la alcali și îmbunătățește caracteristicile mecanice. Compozitul are o plasă pătrată cu latura de 99 mm, o dimensiune ideală pentru utilizarea cu mortare pentru sistemele de armare CRM. Piesa de colț este o componentă a sistemelor noastre RINFOR SYSTEM, care includ, de asemenea, rețele GFRP, garnituri și conectori combinate cu mortarele noastre pe bază de var sau ciment.

COD VAMAL: 7019 6100

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: GFRP unghiular

CULORI DISPONIBILE: Negru

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Neambalat 1.05 m

CERTIFICĂRI OBTINUTE ȘI NORME



DOMENII DE APLICARE

A se utiliza in combinatie cu plasa Armaglass Structura 99 pentru armarea structurilor de zidarie si beton prin tehnica tencuielii armate (sistem CRM: Mortar Armat Compozit).

SUPORȚI PERMISI

Beton - Mortare cimentoase din var si mixte - Ziduri mixte - Ziduri din cărămidă cu goluri - Ziduri din piatră - Tencuieli și mortare din var și var-ciment

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Pentru pregătirea suportului urmati cu atentie ceea ce este indicat in fisele tehnice ale mortarului cu care este combinat Armaglass Corner 99.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicati Armaglass Corner 99 in corespondenta cu toate zonele de colt ale tencuielii armate, pentru a garanta continuitatea structurala a sistemului de armare RINFOR SYSTEM.



METODE DE APLICARE

Aplicare manuală

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare nelimitată

 Lungime: 1.05 m

 Rezistent la razele UV

 Lățimea celor două laturi: 25 cm

 Potrivit pentru contactul cu apa potabilă

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate unitară **260 g/m**

Dimensiunile ochiurilor **99 x 99 mm**

Numărul de fire de bătătură **10 nr/m**

Numărul de fire de urzeală **10 nr/m**

CNR-DT 203/2006

Diametrul nominal al unui singur fir (bătătură) **3 mm**

EAD 340392-00-0104

Sarcina de tracțiune caracteristică pentru o singură bară (urzeală) **6.9 %**

CNR-DT 203/2006

Diametrul nominal al unui singur fir (urzeală) **4 mm**

EAD 340392-00-0104

Sarcina de tracțiune caracteristică pentru o singură bară îndoită la 45° (urzeală) **4.9 %**

Textura bidirecțională

CONSUM

Pe baza lungimii totale a zonelor de colț.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **26-01-2024**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 2