

Primer Syntech Eposol



COD VAMAL:

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid + Lichid

CULORI DISPONIBILE: Gri

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Cutie din metal/aluminiu 4.3 kg [A] - Cutie din metal/aluminiu 8.6 kg [A] - Cutie din metal/aluminiu 0.7 kg [B] - Cutie din metal/aluminiu 1.4 kg [B] - Kit: 1 Cutie din metal/aluminiu 4.3 kg [A] + 1 Cutie din metal/aluminiu 0.7 kg [B] - Kit: 1 Cutie din metal/aluminiu 8.6 kg [A] + 1 Cutie din metal/aluminiu 1.4 kg [B]

SUPORȚI PERMISI

Beton - Suprafețe metalice - Țigle și plăci (gresie, faianță) - oțel - Acoperiri cu rășină

METODE DE APLICARE

Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

- | | |
|---|---|
| ☒ Conservare: 12 luni | ☒ Temperatura de utilizare: +8°C / +30°C °C |
| ☒ Utilizați produsul cu mănuși de protecție | ☒ Utilizați produsul cu ochelari de protecție |



SPECIFICAȚII TEHNICE

Brookfield EN ISO 2555
Vâscozitate **2900 cP**

Întărire completă la 20°C **7 zi**

a +20°C e 65% di U.R.
Întărire la atingere la 20°C **5-6 h**

in peso
Reziduu sec **72 %**

Temperatura de acțiune **-20/+70 °C**

ASTM D 4541
Aderență la beton (tracțiune directă) **> 3.5 MPa**

Intervalul de timp fără praf la 20°C **4 h**

Persoz EN ISO 1522
Duritatea **195 s**

EN ISO 2409
Aderență la suport **Livello 0**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

