

Sanafarbe Finisare marmură

Înveliș mineral transpirant cu efect de marmură



Înveliș-finisaj de grosime mare, aplicabil cu spatula, imitație de marmură, care se poate obține în formă lucioasă sau mată, pentru exterior și interior, transpirant și impermeabil, pe bază de grassello di calce, praf de marmură micronizată și agenți specifici, rezistent la mucegai, non-absorbant în ceea ce privește reziduurile. Disponibil în diferite culori și în multe nuanțe, ce pot fi obținute la cerere.

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Pastă

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 20 kg

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Grassello di calce de lungă maturare, folosit ca liant, conferă mari proprietăți de transpirabilitate, antiseptice și anti-mucegai. Marea capacitate de polizare/lustruire prin aplicare cu spatula pune în evidență, cu excelență estetică, marea capacitate impermeabilizantă și anti-reziduuri. Formula specială a produsului SANAFARBE MARMORINO FINITURA pe bază de grassello di calce de lungă maturare, praf de marmură micronizată, pigmenți naturali și agenți minerali, conferă o transpirabilitate excelentă a învelișului și capacități antibacterii și anti-mucegai foarte ridicată.

DOMENII DE APLICARE

Înveliș final decorativ, cu efect de marmură, pentru realizarea de acoperiri de înaltă calitate, protective și decorative, în bioconstrucții, clădiri noi și restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Picturi murale și tencuieli

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată".

MODALITATE DE UTILIZARE

SANAFARBE "MARMORINO" este gata de utilizare. Fiind sub formă de pastă tixotropică, se aplică cu o drișcă din inox, în două sau trei straturi, în funcție de gradul de acoperire dorit. Ultimul strat trebuie să fie aplicat cu grijă, tot cu spatula sau drișca din inox în momentul în care produsul începe să se usuce. SANAFARBE "MARMORINO" poate fi aplicat pe suprafețe interioare și exterioare. În cazul tencuielilor din ciment sau var, precum și a vopselelor de var preexistente, atât timp cât acestea sunt compacte și nu se cojesc, aplicarea se poate face direct. Eventualele vopsele organice (lavabilă, cu solvent etc.) existente trebuie eliminate. În prezența suprafețelor aspre și/sau inegale, este necesară o omogenizare preliminară prin aplicarea produsului MARMORINO SANAFARBE FONDO.

METODE DE APLICARE

Spatulă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

✖ Aplicați două straturi

✖ Greutate specifică: 1.48 kg/dm³

✖ Conservare: 12 luni

✖ Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C

Întărire completă la 20°C **12 - 24 h**

a 20°C

Întărire la atingere la 20°C **4 h**

CONSUM

Aproximativ 0,6 kg de SANAFARBE MARMORINO FINITURA pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o acoperiți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-08-2020**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate la vânt și soare direct. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

