

Syntech Epox Level



COD VAMAL: 3907 3000

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid dens + Lichid dens

CULORI DISPONIBILE: RAL classic

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 16.3 kg [A] - Găleată 3.7 kg [B] - Kit: 1 Găleată 16.3 kg [A] + 1 Găleată 3.7 kg [B]

SUPORȚI PERMISI

Beton - Șape de substrat - Acoperiri cu rășină

METODE DE APLICARE

Turnare - Rulou

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE



Conservare: 12 luni



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Temperatura de utilizare: +10 / +35 °C



Utilizați produsul cu ochelari de protecție

SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 12188

Aderenta prin tractiune directa pe otel $\geq 14 \text{ N/mm}^2$

EN ISO 2813

Strălucire $> 90 \text{ Gloss } 60^\circ$

EN ISO 6272-1 Class IR4

Rezistența la impact $> 4 \text{ Nm}$

Temperatura de acțiune $-20 / + 90 \text{ }^\circ\text{C}$

Intervalul de timp fără praf la 20°C **2 - 3 h**

Întărire completă la 20°C **7 zi**

EN 13892-4

Aderenta prin tractiune directa $\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$

BCA EN 13892-4 CLASS AR 0,5

Rezistența la uzură **10 μm**

EN 13501-1

Reacție la foc **Class F**

Brookfield ASTM D 2196

Vâscozitate **3.500 $\pm$ 1000 mPas**

Întărire la atingere la 20°C **8 h**

Dir.2004/42/CE

Determinarea substanțelor volatile (COV) **$< 500 \text{ g/l}$**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se feri de umiditate.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

