



ADX.0066

## GHIAIETTO 6.10

Ghiaietto essiccato da aggiungere a malte colabili antiritiro

### Codice Doganale

2517 1010

### Imballaggi

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 63 x (Sacco da 25 kg)

### Applicazione

- Aggiungere ad altri componenti

Famiglia  
Admix

Linee prodotti  
• Infratech  
• Sanageb  
• Floor

Componenti  
Monocomponente

Tipologia  
Aggregati essiccati e selezionati, e cocciopesto

Categorie funzionali  
• Riparazione a ringrosso di opere in calcestruzzo con malte colabili  
• Miglioramento delle prestazioni meccaniche e/o reologiche di malte, intonaci e calcestruzzi di nuova fabbricazione  
• Ancoraggi strutturali di precisione

Aspetto  
Ghiaia








## Descrizione del prodotto

Ghiaietto essiccato, selezionato, nella granulometria compresa tra 6 e 10 mm, specifico per l'aggiunta a malte e intonaci premiscelati strutturali, sia colabili che tixotropici, al fine di migliorare o correggere la curva granulometrica, in base all'aumento dello spessore di getto richiesto.

## Campi d'impiego

Confezionamento di conglomerati a base di leganti idraulici, minerali e polimerici; adeguamento dimensionale di malte e betoncini premiscelati.

## Caratteristiche fondamentali

-  Conservabilità illimitata
-  Consumi (% sul peso dei componenti anidri): 20-40 %
-  Diametro massimo aggregato: 10 mm
-  Materiale 100% eco-compatibile
-  Non infiammabile
-  Resistente ai raggi UV
-  Colori disponibili  
Grigio chiaro

## Specifiche tecniche

Massa volumica (UNI EN 1097-3): 1550 kg/m<sup>3</sup>

## Supporti consentiti

Calcestruzzo, Malte cementizie, alla calce e miste

## Modalità d'impiego

Aggiungere la quantità desiderata di ghiaietto all'impasto, durante la miscelazione dello stesso. Aggiungere l'eventuale ulteriore acqua e prodotto base restanti, fino all'ottenimento di una miscela coesa e priva di grumi. Lasciare riposare il conglomerato miscelato, addizionato con ghiaietto, per alcuni minuti prima di metterlo in posa.

Il dosaggio di GHIAIETTO 6.10, in rapporto al peso della miscela di un prodotto con acqua, potrà essere massimo del 30%-35% (100 kg di miscela finita con 30 kg di ghiaietto).

NOTA BENE:

per il calcolo del materiale necessario in funzione del volume da riempire/colmare, dopo aver stabilito il quantitativo necessario del prodotto prescelto in base al peso specifico dello stesso (normalmente per una malta cementizia strutturale è di circa 1900 kg/m<sup>3</sup>), si dovrà sostituire massimo il 25% del peso calcolato con GHIAIETTO 6.10. Per facilitare il calcolo, come regola generale considerare l'utilizzo di un sacco di GHIAIETTO 6.10 ogni tre sacchi di prodotto base (premiscelato).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)



## Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Un dosaggio eccessivo di GHIAIETTO 6.10 potrebbe comportare riduzioni anche significative delle prestazioni meccaniche dichiarate del prodotto a cui è addizionato. Attenersi sempre ai dosaggi massimi indicati.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il nostro Servizio Tecnico.

*GHIAIETTO 6.10 è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)