



PRT.0113

PROTECH SIL P WAX PEARL

Pintura acril-silicónica
microarmada, hidrofobizante,
para fachada expuesta

Código de Aduana

3209 9000

Embalajes

- Balde 14 l

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja
presión
- Pincel
- Rodillo

Familia
Protech

Líneas de productos
• Aqua
• Building

Componentes
Monocomponente

Tipo
Fijadores, pinturas y enlucidos a base siloxánica

Categorías funcionales
• **Intervenciones constructivas y de mantenimiento de
pistas de aeropuertos y muelles marítimos**
• **Enjalbegaduras protectoras (pinturas)**
• **Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías**

Aspecto
Líquido denso

Descripción del del producto

Pintura/revestimiento pigmentada, microarmada con microfibras de nylon, a base de resinas silicónica hidrodiluíbles, dispersiones acrílicas, polímeros fluorados termoplásticos (teflón), cargas y aditivos específicos, en un especial mix capaz de proporcionar elevadas prestaciones en términos de hidrorrepelencia (efecto "loto"), elasticidad y resistencia a los agresivos atmosféricos, juntas con adecuadas características de permeabilidad al vapor. Ideal para todas las superficies particularmente expuestas a la agresión atmosférica (edificios civiles e industriales en medio ambiente montano y marino).

Características generales

PROTECH SIL P WAX PEARL es muy fluida y de fácil elaboración, para una fácil aplicación, y está dotada de una elasticidad adecuada al confinamiento de posibles microfisuras. Es muy sea hidrorrepelente, con un buen efecto "perla", impermeable a la lluvia batiente y en todo caso permeable al vapor. Es una pintura antiestática, autolimpiante, antiesmog y resistente a la saponificación.

Campos de uso

Revestimiento protector, decorativo, waterproofing, resistente a las microcavidades, de superficies de muros expuestas en una atmósfera agresiva: urbana, marina, etc. Específico para el pintado protector de larga duración de fachadas de edificios en las proximidades del mar.

Características fundamentales



Producto resaltado



Aplicar en dos manos



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Peso específico:
1.47 kg/dm³



Temperatura de uso:
+5 / +30 °C



Colores disponibles
Solicitar colores disponibles

Especificaciones técnicas

Endurecimiento al tacto (a 20°C): 1 h

Endurecimiento completo (a 20°C): 10-12 h

Residuo seco (10' a 150°C): 60 %

Viscosidad: 4000-6000 cP



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y
advertencias legales pueden
consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Cartón de yeso
- Yeso
- Madera

Modo de uso

Aplicar PROTECH SIL P WAX PEARL, mediante brocha, rodillo o pulverización, tal cual o en la dilución máxima con agua del 15% -20% sobre el peso del producto. PROTECH SIL P WAX PEARL no gotea, no cuele y seca rápidamente permitiendo la aplicación de más manos durante la misma jornada.

Preparación de los soportes

El soporte de aplicación deberá estar previamente limpio, hasta la segura eliminación de las suciedades; deberá además resultar adecuadamente consistente y convenientemente seco, exento de polvo, eflorescencias, partes quebradizas e incoherentes, etc. Tratar previamente las superficies con el específico fijador acrílico PROTECH FIX AC.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer



Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Evitar la aplicación en presencia de lluvia y de humedad elevada, condiciones que podrían comprometer el correcto secado.

PROTECH SIL P WAX PEARL es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer