



PRT.0171

SANAXIL FIX

Primer fissativo consolidante ai silicati di potassio

Codice Doganale

3209 9000

Imballaggi

- Tanica da 5 l
- Tanica da 20 l

Applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

Famiglia
Protech

Linee prodotti

- Opus
- Sanageb

Componenti
Monocomponente

Tipologia

Fissativi, pitture e intonachini a base di silicati di potassio

Categorie funzionali

- **Consolidamento corticale di murature e intonaci**
- **Rivestimenti protettivi (intonachini)**
- **Tinteggiature protettive (pitture)**
- **Trattamenti fissativi preliminari a tinteggiature e rivestimenti**

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Primer fissativo consolidante, trasparente, a base di silicato di potassio stabilizzato, per il trattamento preliminare delle superfici da pitturare e/o intonacare con sistemi a base silicato, grassello di calce, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANAXIL FIX è un prodotto costituito da silicati di potassio. Presenta una elevata traspirabilità e non subisce effetti termoplastici. Non contiene resine, solventi, diluenti ed emanazioni nocive o tossiche. Esente da V.O.C.

Consumi

Da 0,10 a 0,15 litri di SANAXIL FIX per ogni metro quadrato di superficie da trattare.

Campi d'impiego


Trattamento fissativo "primerizzante" di rivestimenti, pitture o intonachini a base di grassello di calce, silicato di potassio e silossani in genere. Trattamento antipolvere, consolidante, corticale, di superfici di intonaci pulverulente.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Peso specifico:
1.278 kg/dm³

 Temperatura di applicazione:
+5 / +30 °C

 Usare indossando guanti protettivi

 Usare indossando occhiali protettivi

 Colori disponibili
Trasparente / Azichem - silicati

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 6 h

Indurimento in profondità (a 20°C): 24-48 h

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Fibrocemento
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in pietra
- Massetti di sottofondo
- Pitture e intonachini

Preparazione dei supporti

Le pitture di tipo organico (lavabili, a solvente ecc.) ove esistenti, dovranno essere accuratamente rimosse. I supporti dovranno, in ogni caso, risultare, puliti, omogenei, compatti, esenti da polvere.

Modalità d'impiego

SANAXIL-FIX può essere applicato su supporti in muratura, su superfici cementizie, a base calce, su pitture minerali ben ancorate. L'applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo: il numero di mani necessarie e il rapporto di diluizione con acqua più adatto dovranno essere determinati in funzione delle condizioni e degrado di assorbimento dei supporti. L'intervallo di diluizione ammissibile prevede addizioni di acqua sino ad un massimo del rapporto 1:1.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.O.V. (Fornitura) 0% peso
Densità di C.O.V. a 20 °C: 0 kg./m3 (0g/l)

Non applicare su superfici a base gesso, su superfici non stagionate, su superfici umide o calde, con irraggiamento solare diretto.

Durante l'applicazione proteggere vetri, metalli smaltati, alluminio, piastrelle lucide ecc. che possono essere opacizzate dal contatto accidentale con soluzioni di silicati.

Manipolare seguendo le indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni: utilizzare con guanti ed occhiali protettivi.

SANAXIL FIX può essere pigmentato con svariate variazioni cromatiche ed è consigliato per la stabilità delle tinte nel tempo.

SANAXIL FIX è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer