



PRT.0171

SANAXIL FIX

Primer fixador consolidante de silicatos de potássio

 **Cód. Alfandegário**

3209 9000

Embalagens

- Galão 5 l
- Galão 20 l

Aplicação

- Pincel
- Rolo
- Pulverização

Família
Protech

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos a base de silicatos de potássio

Linhas de produtos
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorias funcionais
• **Consolidação cortical de paredes e rebocos**
• **Revestimentos protetores (rebocos)**
• **Pinturas protetoras (pinturas)**
• **Tratamentos de fixação preliminares a pinturas e revestimentos**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

Descrição do produto

Primer fixador consolidante, transparente, a base de silicato de potássio estabilizado, para o tratamento preliminar das superfícies a pintar e/ou rebocar com sistemas a base de silicato, massa de cal, nas intervenções de bioconstruções, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

Características gerais


SANAXIL FIX é um produto constituído por silicatos de potássio. Apresenta uma elevada capacidade de transpiração e não sofre efeitos termoplásticos. Não contém resinas, solventes, diluentes e emanações nocivas ou tóxicas. Livre de V.O.C.


Campos de uso


Tratamento fixador "Priming" de revestimentos, pinturas ou rebocos finos a base de cal apagada, silicato de potássio e siloxanos em geral. Tratamento antipó, consolidante, cortical de superfícies de rebocos pulverulentos.

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses


 Peso específico:
1.278 kg/dm³

 Sem solventes

 Temperatura de uso:
+5 / +30 °C

 Utilizar usando luvas protetoras

 Utilizar usando óculos protetores

 Cores disponíveis
Transparente / Azichem - silicati

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 6 h

Endurecimento profundo (a 20°C): 24-48 h

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Fibrocimento
- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes de pedra
- Betonilhas de substrato
- Pinturas e rebocos



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

SANAXIL-FIX pode ser aplicado em suportes de alvenaria, em superfícies de cimento, a base de cal, em pinturas minerais bem ancoradas. A aplicação pode ser feita por pincel, rolo ou pulverização: o número de demãos necessárias e a relação de diluição com água mais adequados devem ser determinados em função das condições e do grau de absorção dos suportes. O intervalo de diluição admissível prevê adições de água até um máximo da relação 1:1.

Preparação dos suportes

As pinturas de tipo orgânico (laváveis, a solvente, etc.), se houver, devem ser cuidadosamente removidas. Os suportes deverão, em todo caso, estar limpos, homogêneos, compactos, sem pó.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não aplicar sobre superfícies a base de gesso, sobre superfícies não maturadas, sobre superfícies húmidas ou quentes, com radiação solar direta.

Durante a aplicação, proteger os vidros, metais esmaltados, alumínio, azulejos brilhantes, etc. que podem se tornar opacos devido ao contacto acidental com soluções de silicatos.

Manipular seguindo as indicações de segurança relatadas nas embalagens: utilizar com luvas e óculos de protecção.

SANAXIL FIX pode ser pigmentado com diversas variações cromáticas e é recomendado pela estabilidade das tintas no decorrer do tempo.

SANAXIL FIX produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer