



PRT.0171

SANAXIL FIX

Amorsă fixativă consolidantă din silicați de potasiu

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Canistră 5 l
- Canistră 20 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Opus**
• **Sanageb**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de silicați de potasiu

Categorii funcționale
• **Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor**
• **Învelișuri protective (gleturi)**
• **Vopsiri protective**
• **Tratamente fixative înainte de aplicarea vopselelor și a învelișurilor**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Amorsă fixativă consolidantă, transparentă, pe bază de silicat de potasiu stabilizat, pentru tratarea în prealabil a suprafețelor de vopsit și/sau tencuit cu produse pe bază de silicat în bio-construcții, chit de var, la construcțiile noi și la restaurarea edificiilor de epocă și a monumentelor.


Caracteristici generale


SANAXIL FIX este un produs constituit din silicați de potasiu. Are o transpirabilitate ridicată și nu este influențat de efecte termoplastice. Nu conține rășini, solvenți, diluanți și emanații nocive sau toxice. Gratuit de V.O.C.


Domenii de utilizare

Tratamentul fixativ "amorsant" pentru învelișuri, vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce, silicat de potasiu și siloxani în general. Tratamentul anti praf, consolidant, cortical al suprafețelor tencuielilor pulverulente.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.278 kg/dm³

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 **Culori disponibile**
Transparent / Azichem - silicati

 Fără solvenți

 Temperatura de utilizare:
+5 / +30 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

Specificații tehnice

Adânc înrădăcinare (a 20°C): 24-48 h

Întărire la atingere (a 20°C): 6 h

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Fibrociment
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din piatră
- Șape de substrat
- Picturi murale și tencuieli



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

SANAXIL FIX poate fi aplicat pe suporturi din zidărie, din ciment, pe bază de var, pe vopsele minerale bine fixate. Aplicarea se poate face cu pensula, cu ruloul sau prin pulverizare: numărul de straturi necesar și raportul de diluare cu apă cel mai potrivit trebuie determinat în funcție de condițiile și nivelul de deteriorare al puterii de absorbire a suporturilor. Intervalul de diluare admis prevede adăugari de apă până la un raport maxim de 1:1.

Pregătirea suporturilor

Dacă există, vopselele organice (lavabile, pe bază de solvenți etc), trebuie eliminate în mod adecvat. Suporturile trebuie să fie curate, omogene, compacte, fără praf.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați. Utilizați produsul urmând instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj: folosiți mănuși și ochelari de protecție.

SANAXIL FIX poate fi pigmentat cu o mulțime de variații cromatice și este recomandat pentru stabilitatea vopselelor în timp.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer